

# Loft & Vægmalning

## Egenskaber

Ultramat væg- og loftmaling med gode påføringsegenskaber. Er nem at påføre for at få et flot og ensartet resultat. Giver en ensartet, refleksfri overflade med minimal struktur.

## Mærkninger



Name: Base AA



Name: Offwhite/S0500-N



## Anvendelse

Til nye og tidligere malede vægge og lofter indendørs.

På beton, puds, tapet, glasvæv og filt, hvor overfladen udsættes for let slid og tilsmudsning.

Fx i entré, trapperum, gang, børneværelse og køkken.

## Underlag

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

## Påføring

Tidligere malede flader rengøres med grundrengøring.

Fyld evt. revner og huller med filler.

Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.

Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder.

Smittende og porøse flader grundes.

Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte.

Husk at lufte ud, når du har malet.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Glans	Ultramat;1
Massefylde (kg/l)	1.45
Tørstof vægt (%)	60
Tørstof vol. (%)	27
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

### Nuværende TDS Version

december 2021

### Erstatter TDS Version

juli 2021