

# Letspartel M

## Egenskaber

Let håndspartel med mellemfine korn til tørre rum. Sikrer god vedhæftning og er let slibbar.

## Mærkninger



CE

Name: 10 L

✓

Name: 3 L

✓

Name: 0,4 L

✓

## Anvendelse

Anvendes indendørs til plet- og fuldspartling på beton, letbeton, puds, gipsplader og tidligere malede flader i tørre rum.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

## Påføring

Rengjøring foretas med grunnrengjøringsmiddel.

Det vaskes etter med rent vann.

Påføres ved håndsparkling.

Ved helsparkling benyttes bredsparkel.

Når sparkelmassen er tørr, slipes eventuelle ujevnheter bort.

Fjern slipestøv.

Grunn med forankringsgrunn innen videre behandling med maling, tapet, vev eller filt.

Husk å lufte ut når du har sparklet.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig spartel fra værktøj før rengjøring. Hæld ikke rest af flydende spartel i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

**Beskyttelsesudstyr:** Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

## Tekniske data

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Produkttype  | Spartel- og fugemasse      |
| Kulør (spartel)                                      | Lysegrå                    |
| Massefylde (kg/l)                                    | 1.14                       |
| Tørstof vægt (%)                                     | 55                         |
| Tørstof vol. (%)                                     | 56                         |
| Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)         | 1                          |
| Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning | Min. +10°C                 |
| Luffugtighed   | Maks. luffugtighed 80 % RF |
| Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)                     | 2                          |
| Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)           | 24                         |
| Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)                 | 28                         |
| Vedhæftning på beton (MPa)                           | 0,6                        |
| Lagtykkelse (maks. mm)                               | 4                          |
| Kornstørrelse (maks. mm)                             | 0,2                        |
| Fortynding   | Skal ikke fortyndes        |
| Rengøring af værktøj m.v.                            | Vand og sæbe               |

### Nuværende TDS Version

oktober 2021

### Erstatter TDS Version

juli 2021