

Svenskrød

Egenskaber

Yunik Rödfärg er produceret efter en gammel, svensk tradition. Farven gør det muligt for underlaget at ånde, og det bevarer træet på en naturlig måde. Hæmmer væksten af alger og skimmelsvamp på overfladen.

Anvendelse

Anvendes til nyt, grovsavet og uhøvlet træ såvel som til tidligere rødmaledede overflader.

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

Påføring

Fjern løstsiddende maling med stålborste eller højtryksrensere på lavt tryk (for at undgå fugtindtrængning)

Rengør med Yunik Facadevask Extra og/eller Yunik Facadevask Begroning.

Lad træet tørre efter vask, træet må ikke have et fugtindhold på over 20% når du maler.

Nyt træ grundes med rödfärg fortyndet med 10-20% vand.

Malingen omrøres grundigt inden maling.

Påfør med pensel i tynde lag for at undgå revner.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.



Tekniske data

Glans	Mat;2
Massefylde (kg/l)	1.26
Tørstof vægt (%)	50
Tørstof vol. (%)	36
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	4
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

maj 2021