

Rusthindrende Primer

Egenskaber

Alkydbaseret specialgrunder til metaloverflader. Giver ekstrem god beskyttelse mod rust. Er hurtigtørrende og kan overmales med både vand- og oliebaseerede malinger.

Anvendelse

Brug den ude og inde på jern, stål og fabrikslakerede metalplader. Trænger godt ind i porøse overflader og kan derfor også bruges på jern, som er afrenset i hånden.

Underlag

Overfladen skal være tør og bæredygtig.

Påføring

Slib blanke og malede matte.

Rens overfladen grundigt med Yunik Grundrengøring, så alt smuds, fedt og rust er fjernet.

Fjern evt. begroning med Yunik Facadevask Begroning.

Skyl efter med rent vand. Brug evt. højtryksrensere.

Efter brug af rengøringsmidlerne er det vigtigt at der skylles efter med rigeligt rent vand.

Omrør før brug.

Påfør i 2 lag med pensel, rulle eller sprøjte.

Er overfladen håndafrenset, skal 1. lag altid påføres med pensel.

Det er vigtigt at færdigbehandle med egnet metalmaling efter maks. 2 uger.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.



Tekniske data

Glans	5;Mat
Massefylde (kg/l)	1.3
Tørstof vægt (%)	79
Tørstof vol. (%)	55
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
VOC-MAX (g/l)	10
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin

Nuværende TDS Version

juli 2021

Erstatter TDS Version

april 2011