

# Vådrumsgrund

## Egenskaber

Vandbestandig klæber og grunder i ét.

## Anvendelse

Bruges indendørs på vægge og lofter, i våde rum.

Som klæber til opsætning af glasfilt eller -væv eller som grunder, før du maler med afsluttende maling.

Se Yunik Vådrumssystem.



## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast.

## Påføring

Rengør med grundrengøring.

Nye underlag skal spartles og grundes med forankringsgrunder.

Som klæber:

Påfør klæber på væg/loft med pensel eller rulle og sæt vægbeklædningen op i den endnu våde lim.

Påfør herefter et lag på den opsatte beklædning efter 5 min.

Efter min. 24 timer kan behandles 1. gang med Yunik Vådrumsmaling.

Efter yderligere 16 timer behandles 2. gang med Yunik Vådrumsmaling.

Som grunder:

Påfør med pensel eller rulle.

Påfør den afsluttende vådrumsmaling efter min. 24 timer.

Husk at lufte ud, når du har malet.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket

**Beskyttelsesudstyr:** Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

## Tekniske data

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Produkttype  | Grundmaling                 |
| Massefylde (kg/l)                                    | 1.04                        |
| Tørstof vægt (%)                                     | 47                          |
| Tørstof vol. (%)                                     | 45                          |
| Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)          | 3                           |
| Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning | Min. +10°C                  |
| Luffugtighed   | Maks. luffugtighed 80 % RF. |
| Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)           | 24                          |
| Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)                 | 28                          |
| Fortynding   | Skal ikke fortyndes         |
| VOC-MAX (g/l)  | 10                          |
| Rengøring af værktøj m.v.                            | Vand og sæbe                |

### Nuværende TDS Version

juli 2021

### Erstatter TDS Version

juni 2015