

# Pro Murmaling Universal

## Egenskaber

Yunik Pro Facade Universal er en vejrfast, helmat maling til facader. Grundet dens gode forankringsegenskaber er den særligt velegnet til lettere porøse og svagt smittende underlag som f.eks. tidligere kalkede flader og svagt afbundet puds. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

- Ensartet mat, med et flot kalket udseende
- Alsidige brugsegenskaber, selv på let porøse overflader
- Meget diffusionsåben



## Anvendelse

Anvendes som allround maling på udvendige bæredygtige facader.

## Underlag

Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast

## Påføring

Løs kalk fjernes.

Mos og algebegrøning afrenses og eftervaskes med Facade- og trævask.

Ubehandlet eller let smittende underlag grundes.

Påfør Unik Pro Murmaling Universal med pensel, rulle eller sprøjte.

## Tips

Undgå direkte sol, regn og stærk blæst ved påføring.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket

**Beskyttelsesudstyr:** Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

## Tekniske data

Glans	Mat
Massefylde (kg/l)	1.3
Tørstof vægt (%)	53
Tørstof vol. (%)	39
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	10
Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	7
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	30
Fortynding	Vand
VOC-MAX (g/l)	10
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

### Nuværende TDS Version

maj 2021

### Erstatter TDS Version

april 2018