

Pro Letspartel W

Egenskaber

Let håndspartel med mellemfne korn til rum udsat for skiftende fugtpåvirkning. Vandfast og høj styrke. Blåtonet, så "helligdage" let ses og undgås.

Mærkninger



CE

Name: 10 L

✓

Anvendelse

Anvendes indendørs til plet- og fuldspartling på beton, letbeton, puds, gipsplader og tidligere malede flader i våde rum, fx bad og køkken.

Ved anvendelse til gipspladesamlinger benyttes produktet sammen med Perf-a gipstape.

Underlag

Bunden skal være ren, fast, tør og bæredygtig.

Påføring

Rengjøring foretas med grunnrengjøringsmiddel.

Det vaskes etter med rent vann.

Påføres ved håndsparkling.

Ved helsparkling benyttes bredsparkel.

Når sparkelmassen er tørr, slipes eventuelle ujevnheter bort.

Fjern slipestøv.

Grunn med forankringsgrunn innen videre behandling med maling, tapet, vev eller filt.

Husk å lufte ut når du har sparklet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig spartel fra værktøj før rengjøring. Hæld ikke rest af flydende spartel i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Kulør (spartel)	Blåtonet
Massefylde (kg/l)	0.99
Tørstof vægt (%)	58
Tørstof vol. (%)	56
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	1
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vedhæftning på beton (MPa)	0,86
Lagtykkelse (maks. mm)	5
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

juli 2021