

Yunik Pro Wall Paint Iso 7_10 L

Egenskaber

Mat vægmaling med isolerende egenskaber.

Anvendelse

Til tidligere malede vægge indendørs.

På beton, puds, tapet, glasvæv og filt i opholdsrum, entre, kontor, køkken, toilet, erhvervslokaler og butik.



Underlag

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes ved rengøring.

Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov.

Revner, ujævnheder og huller spartles.

Sugende og porøse underlag grundes med forankringsgrunder.

Påfør 1-2 gange.

Påføring

Rengør med grundrengøring.

Fyld evt. revner og huller med filler.

Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget.

Påfør 1-2 gange maling med pensel eller rulle.

Husk at lufte ud, når du har malet.

Forventet resultat

Mat overflade. Ensartet struktur med tydelig glans.

Tåler rengøring, herunder pletrengøring med blød børste, vand og klud.

Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Den spærrende effekt reduceres hvis produktet tones.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype	Grundmaling
Glans	Mat;7
Massefylde (kg/l)	1.47
Tørstof vægt (%)	62
Tørstof vol. (%)	45
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vaskbarhed iht. EN-13300/ISO-11998	Klasse 1
Fortynding	Skal ikke fortyndes
VOC-MAX (g/l)	10
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

juli 2021

Erstatter TDS Version

marts 2020